

ONGROFOL[®]-T THERMOFORM



Az Ongropack Kft. által gyártott élelmiszeripari fóliák megfelelnek az EU által létrehozott élelmiszerekkel érintkező csomagolóanyagokra vonatkozó előírásoknak, rendeleteknek. Tudjuk, hogy a kiváló minőségű csomagolás fontos tényezője a hatékony termékértékesítésnek, ezért kínáljuk az ONGROFOL[®] THERMOFORM termékeink széles választékát hőformázási célokra.

Előnyei:

- kiváló transzparencia
- széles szín és méret választék
- kiváló hőformázhatóság
- speciális tulajdonságok
- különböző vegyi anyagokkal szembeni ellenálló képesség

Termékeink fejlesztésekor arra törekedtünk, hogy a vevőink a legoptimálisabb eredményeket ériék el a fólia felhasználása során. Az alkalmazás és feldolgozás függvényében az ONGROFOL[®] THERMOFORM széles választékát kínáljuk vevőink részére, így a termékválasztékban megtalálhatók a homo- és kopolimeres, a normál és magas ütésálló típusok, valamint a különböző specialitások, úgy mint az anti-sztatikus, anti-block vagy hideg ütésálló termékek.

A víztiszta mellett, transzluens és fedett színek széles skáláját kínáljuk a legváltozatosabb élelmiszeripari és technikai formák kialakításához.

Értékesítő kollégáink készséggel segítenek megtalálni bőséges termékválasztékából a legoptimálisabb típust, amelyet pontosan, jó minőségben szállítunk vevőink részére.

ONGROFOL[®]-T THERMOFORM

Technikai adatlap T-típus



Paraméterek	Egység	Érték	Vizsgálati módszer
Szélesség	mm	54 – 1550	OPV-002/2004
Vastagság	µm	150 – 800	
Max. tekercsátmérő			
54 — 150 (szélesség)		max. 400	
151 — 300 (szélesség)	mm	max. 600	
301 — 1550 (szélesség)		max. 800	
Papírcső mérete (belső átmérő)	mm	76 , *152	
Húzószilárdság	MPa	min. 46	MSZ EN ISO 527:1999
Transzparencia	%	min. 86	MFF-411/1993
Vicat B	°C	74-76	MSZ EN ISO 306:1999

* 300 mm-es szélességtől

A fóliát száraz, fedett, közvetlen hő és fényhatástól védett helyen kell tárolni. A 15 °C alatti hőmérsékleten raktározott fóliát a feldolgozást megelőzően legalább 48 órán keresztül min. 20°C hőmérsékleten kell kondicionálni a megfelelő feldolgozhatóság érdekében.

Formázhatósági táblázat

Típus	Formázhatóság	Típus	Formázhatóság
T-100	★	T-500	★★★★
T-200	★/	T-700	★★★★/
T-300	★★	T-900	★★★★★
T-400	★★/	★jó ★★★★★kiváló	

Alkalmazási terület:



- Élelmiszeripari és technikai csomagolóanyagok
- dobozok és tálcák formázása
- egyéb kontúros formák kialakítása

Vonatkozó regisztrációk:

OETI 1728/2005, 95/2002
2002/72, 1935/2004 78/142, 94/62
ISO 9001:2008, ISO14001:2004



Ongropack Kft.

H-3704 Kazincbarcika, Pf.: 441 Telefon: 36 48 510 130, Fax: 36 48 310 005

E-mail: ongropack@ongropack.hu



www.ongropack.hu